

Einsatz von **PLASTRONFOAM** Produkten

NUKLEIERUNG

Applikation :	Fleischschale
Rohstoff :	PS
Extrusion :	Battenfeld Tandemextruder 120/50
Durchsatz:	250 kg/h
Nukleierungsmittel :	PLASTRONFOAM C 40 - PS
Treibmittel:	Butan
Einsatzmenge Nukleierung :	0,1 – 0,3 %

