

## Einsatz von PLASTRONFOAM Produkten

Applikation:	Mehrschichtfolie für lebensmittelverpackungen
Prozeß:	Chemisches Schäumen der PP-Schicht
Rohstoffe:	50µm PE; 15µm ADH; 20µm EVOH; 15µm ADH; 500µm EPP
Extrusions-Linie:	EUROTECNO, luftgekühlt
Dichte:	0,77 g/cm <sup>3</sup>
Treibmittel:	PLASTRONFOAM C 50 PLASTRONFOAM C 20 verbesserte Prozeßstabilität
Einsatzmenge Treibmittel:	0,7 % 1,2 % verbesserte Prozeßstabilität

