

## Einsatz von **PLASTRONFOAM** Produkten

Applikation:	Hebel für Sitzverstellung eines PKW
Rohstoff:	PP unverstärkt
Verfahren:	Spritzgießprozess
Kavitäten:	4
Werkzeugänderungen:	keine
Massetemperatur:	250 °C
Treibmittel:	<b>PLASTRONFOAM C 7,5</b>
Einsatzmenge Treibmittel:	0,8 %
Ziel:	Einfallstellenbeseitigung



vorher



nachher



Querschnitt